



시험성적서

(사)에스이엘안전기술원

경기도 화성시 동탄첨단산업1로 63-12

동탄비즈타워 1007호

Tel: 1644-5955 Fax: 031-8055-7449

E-mail: master@sel.re.kr; Homepage: www.sel.re.kr

성적서번호 : RK-O-

Page : 2/3

시료명 : Sample Name

열알칼리성 분리 접(점)착제 여부 분석결과

분석항목	판정방법	분석기기	결과
라벨 미제거 플레이크 세척품 잔존율	기기분석	-	2.9 %
플레이크 세척품의 접착제 잔존유무	육안판정	-	육안으로 접착제가 관찰되지 않음
	기기분석	FT-IR	PET 재질과 스펙트럼 일치

NOTE : 시험방법 : 포장재 재질·구조 및 재활용 용이성 판정방법 (환경부고시 제2022-44호)

열 알칼리성 분리접착 시험 사진



FT-IR 분석결과(MATCH)

